

Rubiomonocoat FUMED (industriële en manuele toepassing)

OMSCHRIJVING:

Rubio Monocoat Fumed werd speciaal ontwikkeld om snel en zonder schadelijke dampen een gerookt uiterlijk aan eikenhout (of andere looizuurhoudende houtsoorten) te geven. **RMC Fumed** reageert op het looizuur die zich in het hout bevindt, en niet op het spint. Met dit product kunnen unieke effecten verkregen worden. Dit product geeft geen ammoniakgeur af. **RMC Fumed** kan zowel manueel als industrieel aangebracht worden.

Variaties in het eindresultaat van de afwerking - volgens afkomst, looizuurgehalte en kwaliteit van het hout - zijn niet uit te sluiten.

RMC Fumed wordt steeds toegepast in combinatie met een afwerking uit het RMC Oil-gamma. Hierbij blijft een optimale moleculaire binding van het RMC-afwerkingsproduct met het hout gegarandeerd.

SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN:

- Geeft een 'vergrijsd' effect aan het hout.
- Niet irriterend, geeft geen toxische dampen af.
- Kan afgelengd worden met water indien de concentratie te hoog is.

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR MANUELE TOEPASSING:

- Schuur de planken tot het gewenste effect bereikt is.
- Verwijder het stof.
- Breng **RMC Fumed** gelijkmatig aan met behulp van een rol of borstel. Indien een egaal effect gewenst is: verzadig de oppervlakte volledig met het product.
- Laat het oppervlak volledig drogen (12 à 48 uur).
- Schuur het oppervlak lichtjes met een boenmachine voorzien van een beige pad.
- Verwijder opnieuw het stof.
- Werk af met een **Rubo Monocoat Oil**.

MANUEEL VERBRUIK:

Afhankelijk van de houtsoort en voorbereiding: +/- 20 à 40 g/m².
Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten hangen af van de houtsoort en de voorbereiding. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR INDUSTRIËLE TOEPASSING:

- Schuur de planken tot het gewenste effect bereikt is.
- Verwijder het stof.
- Breng **RMC Fumed** gelijkmatig aan met behulp van een wals of spuitinstallatie. Indien een egaal effect gewenst is: verzadig de oppervlakte volledig met het product.
- Laat het oppervlak volledig drogen - aan de lucht, met droogtunnel of UV-droging.
- Schuur het oppervlak lichtjes met na met een borstelschuurmachine, fludder of nylon.

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle-Facon NV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website.

UW VERDELER:

Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.

Datum TDS: 12/8/10.

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)

Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823

info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

- Verwijder opnieuw het stof.
- Werk af met een **Rubo Monocoat Oil**.

VERBRUIK:

Afhankelijk van de houtsoort en voorbereiding:
+/- 5 à 15 g/m².

Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten hangen af van de houtsoort en de voorbereiding. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

TECHNISCHE KENMERKEN:

Fysieke toestand (20°C) : vloeibaar.

Kleur: kleurloos.

Geur: specifiek.

Oplosbaarheid in water: mengbaar.

STOCKAGE:

Het product kan gedurende 12 maanden worden gestockeerd in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking. Vorstvrij bewaren.

VERPAKKING:

100 ml flesjes, PVC bus van 1 - 5 - 10 liter.

