

Bona Mega Natural

Technisch merkblad

Natuurlijk hout is iets bijzonders. Bona Mega Natural dicht en beschermt houten vloeren maar wel met de uitstraling en het gevoel van puur hout. In tegenstelling tot conventionele parketlakken voelt het oppervlak meer als onbewerkt, fijn geschuurd hout. Voor de beste impressie van onbewerkt hout, combineer het met een of twee lagen van de grondlak Bona Natural. Geniet van het gevoel van natuurlijk hout.

- Behoudt de uitstraling en het gevoel van puur hout
- Superieure bescherming voor vloeren in woonhuizen
- Eenvoudig en veilig aan te brengen
- Bestaat voornamelijk uit plantaardige olie
- GreenGuard goedgekeurd voor lage emissies binnenshuis

Technische gegevens

Uitvoering	: 1-component watergedragen polyurethaan afwerking
Vast stofgehalte	: 32%
VOS	: max 50 g/liter
Glans (op 60°)	: 6-8%
Verdunning	: niet verdunnen
Droogtijd	: - klaar voor schuren/2 ^e laklaag: 1½-3 3 uur* - licht gebruik: 24 uur* - volledig uitgehard: 7 dagen* *Onder normale condities, 20°C/60% R.H.
Gereedschap	: Bona Aflakroller Polyester
Verbruik	: 8-10 m ² /liter (120-100g/m ²) per laklaag
Veiligheid	: niet geïndiceerd
Reiniging	: Overtollig materiaal van gereedschap verwijderen, daarna reinigen met water. Droog materiaal kan worden verwijderd met Aceton
Houdbaarheid	: 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/transport	: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
Afval	: restanten en lege cans dienen afgevoerd te worden volgens de lokale regelgeving
Verpakking	: 5 liter cans (3 x 5 - 44 dozen p/pallet)
Certificaten	: GreenGuard & DiBt (veilig bouwproduct)

Voorbereiding

Vóór het aflakken moet het oppervlak behandeld zijn met een Bona Primer. Zorg ervoor dat de vloer goed geacclimatiseerd is, goed geschuurd, droog en vrij van schuurstof, olie, oude waslagen en andere verontreinigingen.

De Bona Mega Natural op kamertemperatuur verwerken. Voeg het filter toe en schud de can grondig vóór gebruik. De optimale condities zijn tussen 18-25°C en een relatieve luchtvochtigheid van 30-60%. Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid bekorten de droogtijd, lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. De minimale ruimte temperatuur is **13°C**.

Behandelingsschema

Onbehandeld hout:

- 1x Bona Grondlak
Licht tussenschuren met K150
- 2x Bona Mega Natural

Noot:

- Bona Mega Natural geeft een subtiele warme kleur welke beter zichtbaar is op lichte houtsoorten en houten vloeren die behandeld zijn met pigmentgrondlakken of whitewash primers. Wij raden derhalve niet aan om de Bona White en Bona Natural over te lakken met de Bona Mega Natural, dit om vergeling te voorkomen.
- Het is niet aan te bevelen meer dan twee laklagen per dag aan te brengen. Het risico op overmatig werken van het hout is anders te groot.

Afwerking



Hier in **vertrouwde handen!**
Dit Bona Product is
Geschikt voor vloerverwarming

Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com

Bona Mega Natural

Technisch merkblad

Gebruiksaanwijzing

1. Breng Bona Mega Natural aan met een Bona Roller. Rol afwisselend met de houtnerf mee en tegen de houtnerf in om opeenhopingen van het product te voorkomen. Houd altijd een "natte rand" aan om overlappingsen te voorkomen. Goed laten drogen.
2. Breng een tweede laag Bona Mega Natural aan. Indien nodig tussenschuren met schuurgaas of het Bona Scrad System korrelgrootte 150 (of fijner) en verwijder het schuurstof vóór het aanbrengen van de laatste laklaag. **Noot:** als u de vorige laklaag meer dan 24 uur heeft laten drogen, dan moet u de vloer altijd tussenschuren.

De vloer kan ca. 8 uur na de laatste laklaag licht worden belopen. Laat de vloer tenminste 1 week dagen drogen vóór het terugplaatsen van tapijten en andere vloerbedekkingen en meubilair. Vermijd ook het vochtig reinigen van de vloer gedurende deze droogperiode.

Onderhoud

- Regelmatige reiniging: droge methode zoals stofzuigen of vegen.
- Incidentele reiniging voor het verwijderen van sterkere verontreinigingen: Bona Cleaner of Bona Houten Vloer Reiniger gebruiken met een microfibre Pad.
- Bij beschadigingen en krassen: de plek grondig reinigen.
- Bij versleten plekken kan er een extra laag Bona Mega Natural worden aangebracht na grondige reiniging van de plekken. Zie www.bona.com voor instructies.

Noot: het aanbrengen van een polish zal de glansgraad en uitstraling van de Bona Mega Natural aanzienlijk veranderen.

Bona Mega Familie

Bona Mega Natural	Voor gemiddelde belasting – 1 component watergedragen polyurethaanlak. Glansgraad: 6-8%, matte uitstraling: behoudt de uitstraling en het gevoel van puur hout. Aanbrengen op een Bona grondlak. Wij raden NIET aan om de Bona White of Bona Natural over te lakken met de Bona Mega Natural.
Bona Mega	Voor gemiddelde belasting – 1 component watergedragen polyurethaanlak – reageert met de zuurstof in de lucht en presteert als een 2-componenten parketlak. Glansgraad: glans 90%, zijdemat 50%, mat 25% (<i>meest verkocht</i>), extra mat 9%. Aanbrengen op een Bona grondlak. Wij raden niet aan om de Bona White of Bona Natural over te lakken met de Bona Mega.
Bona Mega ONE	Voor gemiddelde belasting – 1 component watergedragen polyurethaanlak. Korte droogtijd. Glansgraad: zijdemat 40%, mat 20%, extra mat 9%. Aanbrengen op een Bona grondlak of 3x Bona Mega ONE. Niet vergelend.

Gedetailleerde onderhoudsinstructies zijn beschikbaar op www.bona.com/nl/parketonderhoud

De verstrekte informatie is naar eer en geweten samengesteld, maar claimt niet volledig te zijn. De gebruiker is verantwoordelijk voor: de juiste inzet van dit product, op een geschikte houtsoort en op een locatie geschikt voor dit product. Bona kan alleen garantie geven op het geleverde product. Op een professionele en succesvolle applicatie hebben wij geen invloed. Doe in geval van twijfel altijd vooraf een test. Van de gebruiker wordt verlangd dat hij/zij de informatie op de verpakking en veiligheidsbladen leest en begrijpt alvorens het product te verwerken.

Afwerking



Hier in **vertrouwde handen!**
Dit Bona Product is
Geschikt voor vloerverwarming

Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
info@belgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com