

Bona Novia

Technisch merkblad

Bona Novia is een 1-component watergedragen parketlak voor de behandeling van houten vloeren in woningen en andere plaatsen onderhevig aan normale slijtage. Bona Novia kan gebruikt worden in combinatie met elke Bona watergedragen grondlak, maar werkt ook uitstekend indien direct op het hout aangebracht en geeft een warme kleuring aan verschillende houtsoorten.

- eenvoudig in gebruik, geen grondlak nodig
- zelf verhardend, werkt als een 2-componenten product, maar er is geen menging nodig
- goede slijtweerstand, goed bestand tegen chemicaliën en schoenstrepen
- geen vergeling
- snelle droogtijd

Technische gegevens

Type aflak	: ééncomponent watergedragen dispersie
Vast stofgehalte	: circa 30%
Oplosmiddel gehalte	: max 60 g/l VOS
Viscositeit	: circa 20 seconden (25°C, FC4)
Slijtvastheid	: circa 8 mg/100 omw. (SIS 923509)
Glans (op 60°)	: glans: ~85%, zijdemat: ~45%, mat: ~25% (glans alleen in 5 liter)
Droogtijd	: 1-2 uur bij 20°C / 60% r.v.
Gereedschap	: Bona Aflakroller Polyester
Verbruik	: 8-10 m ² /liter (120-100g/m ²) per laklaag
Veiligheid	: niet geclassificeerd
Houdbaarheid	: 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/transport	: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C. De can na gebruik direct hersluiten.
Afvalverwerking	: volgens lokale regelgeving. Niet in riolering laten lopen.
Verpakking	: 10 liter cans (2 x 10 - 24 dozen p/pallet) – mat & zijdemat 5 liter cans (3 x 5 - 44 dozen p/pallet) – mat & zijdemat & glans 1 liter flessen (12 x 1 - 50 dozen p/pallet) – mat & zijdemat

Vorbereiding

Breng een Bona watergedragen grondlak aan of breng Bona Novia rechtstreeks op de houten vloer aan. Ongeacht de werkwijze, de vloer dien goed geschuurd te zijn, droog en vrij van schuurstof, olie, was en andere verontreinigingen. Voor de laatste schuurbeurt van het hout wordt het beste gebruikgemaakt van het Bona Abrasives Scrad systeem, een schuurgaas of –schijf korrel 120 of fijner. Het beste resultaat wordt verkregen bij gebruik van een éénschijfmachine.

Noot: Sommige gemodificeerde houtsoorten zoals diamant naaldhout en gestabiliseerd bruin beuken vergen mogelijk een speciale behandeling. Neem contact op met uw lokale technisch verantwoordelijke voor advies.

Gebruiksaanwijzing

Vóór gebruik de can goed schudden en de bijgevoegde filter in de hals van de can steken. De lak gelijkmatig aanbrengen, lakophopingen vermijden. Voldoende laten drogen alvorens de volgende laag aan te brengen. In totaal dienen minstens 3 laklagen op de vloer te worden aangebracht (incl. eventuele grondlak). na het aanbrengen van de eerste laklaag kan licht worden tussengeschuurd met behulp van een schuurgaas korrel 150 of fijner.

Noot: Zowel bij het aanbrengen als het drogen van de lak mag de kamertemperatuur niet onder de +13° komen. Droogtijden kunnen variëren naargelang de temperatuur, luchtvochtigheid, aangebrachte hoeveelheid, luchtcirculatie en absorptievermogen van de vloer.

De vloer kan voorzichtig worden betreden circa 8 uur na het aanbrengen van de laatste laklaag. na ongeveer 1 week is de lak volledig uitgehard. De vloer kan dan gereinigd worden met een neutraal reinigingsproduct en tapijten en vloerkleden kunnen worden teruggelegd.

Onderhoud

Het Bona Houten Vloer programma is aanbevolen voor het onderhoud van de vloer. Zie meer informatie op onze website over o.a. de Bona Spray Mop.

Afwerking



Hier in **vertrouwde handen!**
Dit Bona Product is
Geschikt voor vloerverwarming

Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com